


产品名称、牌号：聚丙烯协议品 T30S 粉

英文名称：Agreement product of polypropylene T30S



商标：



生产企业：中国石化大连石化公司

生产方法：本协议产品为均聚聚丙烯树脂。采用 Spheripol 液相法工艺，使用钛系催化剂，以丙烯为原料进行聚合反应，未经造粒后得到的产品。

执行标准：QJ/DSH 751.101-2016 聚丙烯协议品

技术指标：

序号	项 目	T30S 粉	试验方法
	外观	白色、无结块	目测
2	熔体质量流动速率/(g/10min)	2.1~3.9	GB/T 3682-2000
3	等规指数(质量分数)/% $\geq$	95.0	GB/T 2412-2008
4	粉料灰分(质量分数)/% $\leq$	0.0300	GB/T 9345.1-2008
5	拉伸屈服应力/MPa $>$	29.0	GB/T 1040.2-2006

外 观：白色、无结块细小颗粒。

性能特点：具有良好的电绝缘性、耐化学性，拉伸性能优异。

推荐用途：适用于生产窄带类产品如编织袋等。

推荐加工应用条件：

T30S 粉料生产扁丝时，推荐加工条件如下：

产品牌号	挤出温度
T30S	210-280
注：上述加工条件仅供参考，用户应根据制品要求、生产设备情况及工艺配方进行调整。	

包 装：采用外涂覆的聚丙烯编织袋或其它包装形式，每袋净含量可为 25kg 或其它重量。

贮 存：本产品为非危险化学品。本产品应贮存在通风、干燥、清洁并保持有良好消防设施的仓库内。贮存时，应远离热源，并防止阳光直接照射，严禁露天堆放。

运 输：在运输和装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具，切勿抛掷。运输工具应保持清洁、干燥和备有厢棚或苫布。运输时不得与砂土、碎金属、煤炭及玻璃等混合装运，更不可与有毒及腐蚀性或易燃物混装。严禁在阳光下暴晒或雨淋。

安全防护及应急处置措施：详见《聚丙烯安全技术说明书》(MSDS)。